



3929NL

Garantietex Mat

ALGEMEEN

Omschrijving

Duurzame, waterverdunbare, matte muurverf voor binnen op basis van kunstharisdispersie.

Toepassingsgebied

Voor het behandelen van praktisch alle steenachtige ondergronden, zoals beton, schuurwerk, metselwerk, pleisterwerk en gipskartonplaten.

Voor het overschilderen van oude muurverflagen, mits intact en goed gereinigd.

Voor het behandelen van wanden en plafonds in vochtige ruimten, waar kans bestaat op veel condensvorming, Garantietex Schimmelbestendig toepassen.

Kenmerkende eigenschappen

Multifunctioneel.

Oplosmiddelvrij.

Zeer gemakkelijke verwerking.

Schrobvast volgens EN 13300, klasse 1.

Vergeelt niet.

Waterdampdoorlatend.

APPLICATIEGEGEVENS

Applicatiemethode

Kwast en verfroller

Verdunning : indien gewenst leidingwater (max. 5%)

Airless-spuit

Verdunning : 0-10 vol.% leidingwater

Spuitopening : 0,018-0,021 inch (= ca. 0,46-0,53 mm)

Spuitdruk : 16,5 MPa (= ca. 165 atm.)

Reiniging gereedschap

Leidingwater.

Rendement

6-7 m²/liter, sterk afhankelijk van structuur en zuiging van de ondergrond.

Droging

Bepaald bij 23°C en 50% RV

Droog na : ca. 2 uur

Overschilderbaar na : ca. 2 uur



3929NL

Garantietex Mat

APPLICATIEGEGEVENS

Applicatieconditie	Niet verwerken bij temperaturen van lucht en ondergrond beneden de 5°C en een relatieve luchtvochtigheid boven de 85%.
Veiligheidsgegevens	Zie productveiligheidsblad van Garantietex Mat.

TECHNISCHE GEGEVENS

Soortelijke massa	Ca. 1,44 g/cm ³
Vaste stof	Ca. 44 vol.%
Glansgraad	Mat.
Structuur	Glad.
Hechting	Goed, mits de ondergrond draagkrachtig en schoon is; zuigende ondergronden dienen voorgestreekt te worden. Ook na jaren is Garantietex Mat zonder hechtingsproblemen overschilderbaar.
Weersbestandheid	Niet van toepassing.

OVERIGE INFORMATIE

Kleuren	Wit, RAL9010 en vrijwel alle kleuren.
Houdbaarheid	In onaangebroken verpakking tenminste 2 jaar.
Verpakking	Plastic emmer van 1 liter, 5 liter en 10 liter.
Opslag	Koel en vorstvrij.

SYSTEEMADVIES

Algemeen	Onderstaande systemen zijn indicatief. De keuze van het verfsysteem is afhankelijk van een aantal factoren, zoals het bestaande verfsysteem, de te verwachten belastingsgraad en esthetische eisen. Verder dient de ondergrond volledig afgebonden, vrij van alle verontreinigingen en ongerechtigheden, droog en draagkrachtig te zijn. Van beton dient de eventueel aanwezige cementschors verwijderd te worden. Voorafgaande aan de uitvoering van de systemen dienen gebreken aan de ondergronden gecorrigeerd te worden. Eventuele reparaties uitvoeren met een geschikt vulmiddel.
----------	---

Noot

Voor oppervlakken binnen die verontreinigd zijn met nicotineaanslag, roet- en watervlekken, wordt verwezen naar het productbeschrijvingsblad van Garantietex Isoler.



3929NL

Garantietex Mat

SYSTEEMADVIES

Onbehandelde of kaalgemaakte ondergrond

Minerale ondergronden binnen:

Het geheel grondig reinigen.
Zuigende ondergronden voorstrijken met Garantietex Fixeergrond.
Het geheel afwerken met twee lagen Garantietex Mat.

Geschilderde ondergrond

Minerale ondergronden binnen, geschilderd met dispersie muurverf:

Het geheel grondig reinigen.
Ondeugdelijke verflagen verwijderen.
Kale, zuigende delen voorstrijken met Garantietex Fixeergrond.
Bijwerken en vervolgens geheel afwerken met Garantietex Mat.

AANVULLENDE GEGEVENS

Reinigen verflaag

10104DN3929NL

Datum

juli 2025