



3910NL

Garantie Interieur Lak HG PU-AK

ALGEMEEN

Omschrijving

Watergedragen, hoogglanzende lakverf voor binnen op basis van met polyurethan gemodificeerde alkydharsemulsie.

Toepassingsgebied

Geschikt als voor- en aflak in het Garantie Interieur systeem met Garantie Interieur Grondverf PU-AC als grondlaag.

Voor alle binnenschilderwerk zoals ramen, deuren, kozijnen, betimmeringen en dergelijke.

Voor metaal en kunststof, mits de ondergrond is voorzien van een geschikte primer.

Voor afwerking van radiatoren, verwarmingsbuizen en -leidingen en alle overige buizen en leidingen van metaal, mits op de juiste wijze voorbehandeld en geen hogere temperaturen dan 90°C ontstaan.

Kenmerkende eigenschappen

Huidvetresistent.

Elastisch.

Stabiele glans.

Gemakkelijke verwerking.

Reukarm.

Bij weinig daglicht kunnen wit en lichte kleuren vergelen. Gebruik in dergelijke situaties Garantie Interieur Lak ZG PU-AC.

APPLICATIEGEGEVENS

Applicatiemethode

Kwast of verfroller

Verdunning : indien gewenst leidingwater (max. 5%).

Reiniging gereedschap

Leidingwater.

Aanbevolen droge laagdikte

30 µm

Rendement

Ca. 12 m²/liter, sterk afhankelijk van structuur en zuiging van de ondergrond.



3910NL

Garantie Interieur Lak HG PU-AK

APPLICATIEGEGEVENS

Droging

Bepaald bij 23°C en 50% RV

Stofdroog na : ca. 1 uur
Kleefvrij na : ca. 2 uur
Overschilderbaar na : ca. 16 uur

Applicatieconditie

Niet verwerken bij temperaturen van lucht en ondergrond beneden de 7°C en een relatieve luchtvochtigheid boven de 85%.

Veiligheidsgegevens

Zie productveiligheidsblad van Garantie Interieur lak HG PU-AK.

TECHNISCHE GEGEVENS

Soortelijke massa

ca. 1,3 g/cm³

Vaste stof

ca. 42 vol. %

Glansgraad

Hoogglans.

Vloeiing

Goed.

Hechting

Uitstekende hechting op schone, vetvrije en hechte ondergrond.

OVERIGE INFORMATIE

Kleuren

Wit en vrijwel alle kleuren.

Houdbaarheid

In onaangebroken verpakking tenminste 1 jaar.

Verpakking

In bussen van 1 en 2,5 liter.

Opslag

Koel, droog en vorstvrij.

SYSTEEMADVIES

Algemeen

Onderstaande systemen zijn indicatief.

De keuze van het verfsysteem is afhankelijk van factoren, zoals het bestaande verfsysteem, de te verwachten belastingsgraad en esthetische eisen. Voordat het verfsysteem wordt aangebracht, dienen gebreken aan de ondergrond gecorrigeerd te worden.

Onbehandelde of kaalgemaakte ondergrond

Hout:

Het hout reinigen en opzuiveren.

Gronden met Garantie Interieur Grondverf PU-AC.

Schuren en overgronden met Garantie Interieur Grondverf PU-AC.

Het geheel opruwen en aflakken met Garantie Interieur Lak HG PU-AK.



3910NL

Garantie Interieur Lak HG PU-AK

SYSTEEMADVIES

Geschilderde ondergronden
grote beurt

Geschilderd hout:

Grondig reinigen.
Ondeugdelijke verflagen verwijderen.
Intacte verflagen schuren.
Kaalgekomen hout gronden met Garantie Interieur Grondverf PU-AC.
Geheel overgronden met Garantie Interieur Grondverf PU-AC.
Het geheel opruwen en aflakken met Garantie Interieur Lak HG PU-AK.

Geschilderde ondergronden
overschilderbeurt

Geschilderd hout:

Grondig reinigen.
Ondeugdelijke verflagen verwijderen.
Intacte verflagen schuren.
Kaalgekomen hout tweemaal gronden met Garantie Interieur Grondverf PU-AC.
Opruwen en het geheel aflakken met Garantie Interieur Lak HG PU-AK.

AANVULLENDE GEGEVENS

Reinigen verflaag

Na een maand doordrogen is Garantie Interieur Lak HG PU-AK optimaal te reinigen.
De meeste verontreinigingen kunnen verwijderd worden met een zachte doek en een pH neutraal, niet schurend schoonmaakmiddel in lauw water. Geen microvezel doek gebruiken in verband met de schurende werking van dit materiaal.

Datum

juni 2025