



**3943NL**

## **Garantie Interieur Lak ZG PU-AC**

### **ALGEMEEN**

**Omschrijving**

Watergedragen, zijdeglanzende lakverf voor binnen op basis van urethan-acrylaat.

**Toepassingsgebied**

Geschikt als voor- en aflak in het Garantie Interieur systeem met Garantie Interieur Grondverf PU-AC als grondlaag.

Voor alle binnenschilderwerk zoals ramen, deuren, kozijnen, betimmeringen en dergelijke.

Voor metaal en kunststof, mits de ondergrond is voorzien van een geschikte primer.

Voor afwerking van radiatoren, verwarmingsbuizen en -leidingen en alle overige buizen en leidingen van metaal, mits op de juiste wijze voorbehandeld en geen hogere temperaturen dan 90°C ontstaan.

**Kenmerkende eigenschappen**

Snelle droging, waardoor meerdere lagen per dag kunnen worden aangebracht.

Huidvetresistent.

Zeer elastisch.

Stabiele glans.

Niet vergelend.

Gemakkelijke verwerking.

Reukarm.

### **APPLICATIEGEGEVENS**

**Applicatiemethode**

**Kwast of verfroller**

Verdunning : indien gewenst leidingwater (max. 5%).

**Reiniging gereedschap**

Leidingwater.

**Aanbevolen droge laagdikte**

30 µm

**Rendement**

Ca. 12 m<sup>2</sup>/liter, sterk afhankelijk van structuur en zuiging van de ondergrond.



3943NL

## Garantie Interieur Lak ZG PU-AC

### APPLICATIEGEGEVENS

Droging

**Bepaald bij 23°C en 50% RV**

Stofdroog na : ca. 1 uur

Kleefvrij na : ca. 3 uur

Overschilderbaar na : ca. 5 uur

Applicatieconditie

Tijdens applicatie en droging:

Ondergrond- en omgevingstemperatuur tussen 7°C en 25°C.

Relatieve luchtvochtigheid minimaal 50% en maximaal 85%.

Veiligheidsgegevens

Zie productveiligheidsblad van Garantie Interieur Lak ZG PU-AC.

### TECHNISCHE GEGEVENS

Soortelijke massa

ca. 1,3 g/cm<sup>3</sup>

Vaste stof

ca. 36 vol. %

Glansgraad

Zijdeglans.

Vloeïing

Goed.

Hechting

Uitstekende hechting op schone, vetvrije en hechte ondergrond.

### OVERIGE INFORMATIE

Kleuren

Wit en vrijwel alle kleuren.

Houdbaarheid

In onaangebroken verpakking tenminste 1 jaar.

Verpakking

In bussen van 1 en 2,5 liter.

Opslag

Koel, droog en vorstvrij.

### SYSTEEMADVIES

Algemeen

Onderstaande systemen zijn indicatief.

De keuze van het verfsysteem is afhankelijk van factoren, zoals het bestaande verfsysteem, de te verwachten belastingsgraad en esthetische eisen. Voordat het verfsysteem wordt aangebracht, dienen gebreken aan de ondergrond gecorrigeerd te worden.

Onbehandelde of kaalgemaakte ondergrond

**Hout:**

Het hout reinigen en opzuiveren.

Gronden met Garantie Interieur Grondverf PU-AC.

Schuren en overgronden met Garantie Interieur Grondverf PU-AC.

Het geheel opruwen en aflakken met Garantie Interieur Lak ZG PU-AC.



3943NL

## Garantie Interieur Lak ZG PU-AC

### SYSTEEMADVIES

Geschilderde ondergronden  
grote beurt

**Geschilderd hout:**

Grondig reinigen.  
Ondeugdelijke verflagen verwijderen.  
Intacte verflagen schuren.  
Kaalgekomen hout gronden met Garantie Interieur Grondverf PU-AC.  
Geheel overgronden met Garantie Interieur Grondverf PU-AC.  
Het geheel opruwen en aflakken met Garantie Interieur Lak ZG PU-AC.

Geschilderde ondergronden  
overschilderbeurt

**Geschilderd hout:**

Grondig reinigen.  
Ondeugdelijke verflagen verwijderen.  
Intacte verflagen schuren.  
Kaalgekomen hout tweemaal gronden met Garantie Interieur Grondverf PU-AC.  
Opruwen en het geheel aflakken met Garantie Interieur Lak ZG PU-AC.

### AANVULLENDE GEGEVENS

Reinigen verflaag

Na een maand doordrogen is Garantie Interieur Lak ZG PU-AC optimaal te reinigen. De meeste verontreinigingen kunnen verwijderd worden met een zachte doek en een pH neutraal, niet schurend schoonmaakmiddel in lauw water. Geen microvezel doek gebruiken in verband met de schurende werking van dit materiaal.

Datum

juni 2025