



BS1053

Garantie Snelgrond

ALGEMEEN

Omschrijving

Sneldrogende grondlakverf voor buiten op basis van alkydhars.

Toepassingsgebied

Voor het dekkend gronden en overgronden van hout, houten plaatmaterialen en dergelijke.

Op intacte, grondig gereinigde en geschuurde oude verflagen.

Op reeds van roestwerende grondverf- of primerlagen voorzien metaal.

Voor het voorbehandelen van glaslatten en -sponningen bij beglazingswerkzaamheden.

Voor het bijgronden van bestaande verflagen, welke nog dezelfde dag geheel overgeschilderd moeten worden.

Kenmerkende eigenschappen

Zeer snelle aan- en doordroging.

Door de snelle droging is het aanbrengen van meer dan één laag per dag mogelijk.

Vochtregulerend.

Zeer goede dekking en kantendekking.

Hoog rendement.

Ondanks snelle droging een goede vloeijing.

APPLICATIEGEGEVENS

Applicatiemethode

Kwast of verfroller

Verdunning : geen, is klaar voor gebruik.

Reiniging gereedschap

Terpentine.

Aanbevolen droge laagdikte

40 µm

Rendement

Ca. 16 m²/liter, sterk afhankelijk van structuur en zuiging van de ondergrond.



BS1053

Garantie Snelgrond

APPLICATIEGEGEVENS

Droging

Bepaald bij 23°C en 50% RV

Stofdroog na : ca. 1 uur

Kleefvrij na : ca. 2 uur

Overschilderbaar na : ca. 4 uur

In verband met de hechting van volgende lagen dient Garantie Snelgrond binnen 16 uur overgeschilderd te worden. Bij een droogtijd langer dan 16 uur dient eerst geschuurd te worden.

Applicatieconditie

Niet verwerken bij temperaturen van lucht en ondergrond beneden de 5°C en een relatieve luchtvochtigheid boven de 85%.

Veiligheidsgegevens

Zie productveiligheidsblad van Garantie Snelgrond.

TECHNISCHE GEGEVENS

Soortelijke massa

ca. 1,5 g/cm³

Vaste stof

ca. 64,5 vol.%

Glansgraad

Mat.

Vloeijing

Goed.

Hechting

Uitstekend op goed gereinigde en geschuurde verflagen.

Biedt onder normale omstandigheden na minimaal 16 uur ruimschoots hechting aan de volgende lagen.

OVERIGE INFORMATIE

Kleuren

Wit en vrijwel alle kleuren.

Houdbaarheid

In onaangebroken verpakking tenminste 2 jaar.

Verpakking

In bussen van 1 en 2,5 liter.

Opslag

Koel en droog.

SYSTEEMADVIES

ALGEMEEN

Onderstaande systemen zijn indicatief. De keuze van het verfsysteem is afhankelijk van een aantal factoren, zoals het bestaande verfsysteem, de te verwachten belastingsgraad en esthetische eisen.

Voorafgaande aan de uitvoering van de systemen dienen gebreken aan de ondergronden gecorrigeerd te worden.



BS1053

Garantie Snelgrond

SYSTEEMADVIES

Onbehandelde of kaalgemaakte ondergrond

Hout:

Gronden met Garantie Snelgrond.
Geheel overgronden met Garantie Snelgrond.
Licht schuren en aflakken, bij voorkeur met Garantie Hoogglans SB.

Thermisch verzinkt staal en non-ferro metalen:

Grondig reinigen en ontvetten.
Alle corrosieproducten verwijderen en de ondergrond opruwen.
Het geheel behandelen met Garantie Primer Universeel.
Geheel overgronden met Garantie Snelgrond.
Licht schuren en aflakken, bij voorkeur met Garantie Hoogglans SB.

Geschilderde ondergrond

Geschilderd hout:

Grondig reinigen en ontvetten.
Ondeugdelijke verflagen verwijderen.
Intacte verflagen schuren.
Kaal hout gronden met Garantie Snelgrond.
Geheel overgronden met Garantie Snelgrond.
Licht schuren en aflakken, bij voorkeur met Garantie Hoogglans SB.

Geschilderd staal:

Grondig reinigen en ontvetten.
Ondeugdelijke verflagen verwijderen.
Kale delen ontroesten.
Intacte verflagen schuren.
Kaal staal tweemaal behandelen met Garantie Primer Universeel.
Geheel overgronden met Garantie Snelgrond.
Licht schuren en aflakken, bij voorkeur met Garantie Hoogglans SB.

AANVULLENDE GEGEVENS

EMG

10104DN3939NL

Datum

september 2019