



3923NL

Garantietex Fixeergrond

ALGEMEEN

Omschrijving	Waterverdundbaar voorstrijkmiddel op basis van acrylaatdispersie.
Toepassingsgebied	Voor het verminderen van de zuiging van steenachtige ondergronden en plaatmaterialen. Voor het fixeren (vastzetten) van poederende of krijtende verfresten op poreuze ondergronden.
Kenmerkende eigenschappen	Groot indringend vermogen, ook in de diepere zones. Grote capillaire werking. Waterdampdoorlatend. Overschilderbaar met dispersiemuurverven. Zeer gemakkelijk verwerkbaar. Wanden, eenmaal behandeld met Garantietex Fixeergrond, zijn uitermate geschikt voor het aanbrengen van wandbekleding of behang met lijm of plaksel. Het naderhand afstomen van de wanden gaat dan ook beter zonder beschadiging van de wand.

APPLICATIEGEGEVENS

Applicatiemethode	Kwast Verdunning : 1 : 4 verdunnen met leidingwater. Op sterk zuigende ondergrond onverdund toepassen.
Reiniging gereedschap	Leidingwater.
Rendement	8-10 m ² /liter, sterk afhankelijk van structuur en zuiging van de ondergrond.
Droging	Bepaald bij 23°C en 50% RV Kleefvrij na : ca. 2 uur Overschilderbaar na : ca. 6 uur
Applicatieconditie	Niet verwerken bij temperaturen van lucht en ondergrond beneden de 5°C en een relatieve luchtvochtigheid boven de 85%.
Veiligheidsgegevens	Zie productveiligheidsblad van Garantietex Fixeergrond.



3923NL

Garantietex Fixeergrond

TECHNISCHE GEGEVENS

Soortelijke massa	Ca. 1,0 g/cm ³
Vaste stof	Ca. 26 vol.%
Glansgraad	Mat.
Hechting	Uitstekend op genoemde ondergronden; biedt goede hechting aan muurverven en lijmen.
Weersbestandheid	

OVERIGE INFORMATIE

Kleuren	Melkachtig (droogt vrijwel kleurloos op).
Houdbaarheid	In onaangebroken verpakking tenminste 2 jaar.
Verpakking	In jerrycan van 5 liter.
Opslag	Koel en vorstvrij.

SYSTEEMADVIES

Algemeen

Onderstaande systemen zijn indicatief. De keuze van het verfsysteem is afhankelijk van een aantal factoren, zoals het bestaande verfsysteem, de te verwachten belastingsgraad en esthetische eisen. Verder dient de ondergrond volledig afgebonden, vrij van alle verontreinigingen en ongerechtigheden, droog en draagkrachtig te zijn. Van beton dient de eventueel aanwezige cementhuid verwijderd te worden. Voorafgaande aan de uitvoering van de systemen dienen gebreken aan de ondergronden gecorrigeerd te worden. Eventuele reparaties uitvoeren met een geschikt vulmiddel.

Noot

Voor oppervlakken die verontreinigd zijn met nicotineaanslag, roet- en watervlekken, wordt verwezen naar het productbeschrijvingsblad van Garantietex Isoleer.

Onbehandelde of kaalgemaakte ondergrond

Minerale ondergronden binnen:

Zuigende ondergronden voorstrijken met Garantietex Fixeergrond. Het geheel afwerken met twee lagen Garantietex Acryl, Garantietex Mat, Garantietex Schimmelbestendig of Garantietex Isoleer.



3923NL

Garantietex Fixeergrond

SYSTEEMADVIES

Geschilderde ondergrond

Minerale ondergronden binnen, behandeld met dispersie muurverf:

Het geheel grondig reinigen.

Ondeugdelijke verflagen verwijderen.

Kale, zuigende delen voorstrijken met Garantietex Fixeergrond.

Bijwerken en vervolgens geheel afwerken met Garantietex Acryl, Garantietex Mat of Garantietex Isoleer.

Minerale ondergronden binnen, behandeld met dispersie muurverf (schimmelbestendig behandelen):

Het geheel grondig reinigen.

Ondeugdelijke verflagen verwijderen.

Kale, zuigende delen voorstrijken met Garantietex Fixeergrond.

Het geheel afwerken met twee lagen Garantietex Schimmelbestendig.

AANVULLENDE GEGEVENS

Reinigen verflaag

10104DN3923NL

Datum

februari 2025